



100 2T

Lubrifiant pour moteurs 2 Temps

Graissage séparé ou Pré-mélange

Minéral

UTILISATIONS

Toutes motos, trails, motos tout terrain, cyclomoteurs... équipés de moteurs 2 temps de faible cylindrée.

Peut être utilisé avec les systèmes de graissage séparé ou par mélange.

Convient pour tous les types d'essences avec et sans plomb, avec ou sans Ethanol, biocarburants.

PERFORMANCE

NORMES API TC
SPECIFICATIONS Niveau JASO FB

Lubrifiant compatible avec tous les systèmes de graissage séparé, conformément aux exigences des constructeurs.

Réduit le calaminage des pots d'échappement.

Empêche le perlage des bougies.

Mélange immédiat et très stable avec le carburant.

CONSEILS D'UTILISATION

Mélange : 3% à 4% (33:1 à 25:1) selon les préconisations des constructeurs, et à adapter selon l'utilisation.

PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Vert
Densité à 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.879
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	77.9 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	9.9 mm ² /s
Index de viscosité	ASTM D2270	107
Point éclair	ASTM D92	166°C / 331°F
Point d'écoulement	ASTM D97	-15°C / -5°F
TBN	ASTM D2896	1.2 mg KOH/g

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE. Tél: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79. Site Web: www.motul.com

01/20